

## COUNTRY COLOR

Rozmanitosť farieb a neprekonateľná trvanlivosť – do každého počasia!



### POPIS PRODUKTU

Nepriehľadný, najprv jemne saténovo lesklý, potom saténový prírodný olej na báze dreva vo vonkajších priestoroch.

Tón a kresba dreva je pokrytá. Štruktúra dreva zostáva výrazná.

Mikroporézny povrch umožňuje drevu dýchať a znižuje opuch a zmršťovanie.

Vodoodpudivý, extrémne odolný voči poveternostným vplyvom a UV stabilný povrch nepraská, neodlupuje sa, nelúpe sa ani nepuchýri.

Nie je potrebné brúsiť, stačí len prelakovať; nie je potrebný základný náter. Jednoduchá a bezproblémová aplikácia. Povrchová úprava zostáva spracovateľná počas nanášania. Suchá úprava je bezpečná pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolná voči slinám a potu podľa nemeckej DIN 53160, vhodná pre detské hračky podľa EN 71.3).



### ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE

Osmo Country Color sa najlepšie hodí na všetko drevo vo vonkajších priestoroch, kde sa vyžaduje obzvlášť odolný náter: drevené obklady, balkóny, okná a okenice, ploty, pergoly, drevené šindľe, záhradný nábytok a altány, prístrešky pre autá atď.

Ideálne na obnovu starých mikroporéznych povrchov a zvetraných drevených povrchov.

### INGREDIENCIE

Na báze prírodných rastlinných olejov (slniečnicový olej, sójový olej a bodliakový olej), oxidu železitého a organických pigmentov, bieleho pigmentu oxidu titaničitého, sikatívov (sušiacich látok) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu). Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/e): 400 g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 400 g/l VOC.

Podrobná deklarácia zložiek je k dispozícii na vyžiadanie.

### TECHNICKÉ DÁTA

Špecifická hmotnosť: 1,0-1,35 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita: 20-60s DIN EN ISO 2431/4 mm, viscid

Zápach: slabý/mierny, po vysušení bez zápachu

Bod vzplanutia: >60°C podľa DIN EN ISO 2719

## SKLADOVANIE

Až 5 rokov a dlhšie, ak sa plechovka uchováva v suchu a tesne uzavretá. Ak zhustne mrazom, pred použitím skladujte 24-36 hodín pri izbovej teplote.

## PRÍPRAVA POVRCHU

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a bez mrazu (vlhkosť max. 20%).

Osmo Country Color je pripravený na použitie. Neriediť. Pred použitím dobre premiešajte.

Ak je to možné, naneste pred inštaláciou prvý náter na všetky strany.

Staré mikroporézne škvrny dôkladne vyčistite.

Staré farby a laky musia byť úplne odstránené.

Pri brúsení spravidla používajte protiprachovú masku.

Hotový povrch ovplyvňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí aj stav dreva. Preto je vždy potrebná skúšobná aplikácia, najmä na neznáme povrchy.

Ak si želáte dodatočnú ochranu pred zamodraním, hnilobou a hmyzom, ošetríte drevo, ak je to možné, zo všetkých strán základným náterom Osmo WR.

## METÓDY APLIKÁCIE

Osmo plochým štetcom alebo Osmo valčekom z mikrovlákna naneste tenko a rovnomerne na čisté a suché drevo pozdĺž štruktúry dreva a dobre rozotrite.

Nechajte zaschnúť cca. 10-12 hodín pri dobrom vetraní.

Po zaschnutí naneste druhú vrstvu – tiež tenkú.

Pri renovačných prácach zvyčajne postačuje jedna vrstva nanosená na čistý a suchý povrch.

## ČISTENIE NÁRADIA

S Osmo čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

## ČAS SCHNUTIA

Približne. 10-12 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/ 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia. Počas sušenia dobre vetrajte.

## KRYTIE

1 liter pokryje cca. 26 m<sup>2</sup> s jedným náterom. Výdatnosť výrazne závisí od stavu dreva.

Všetky informácie sa vzťahujú na hladké a hoblované/

brúsené povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom v pokrytí.

## POZNÁMKA

Ak majú mať povrchy vo vonkajších priestoroch (napr. okná, obklady) dodatočnú ochranu, naneste po dôkladnom zaschnutí jednu vrchnú vrstvu Osmo UV-ochranného oleja číreho (410 bez ochrany filmu alebo 420 s ochranným filmom). To chráni pred znečistením špinou a predlžuje životnosť povrchovej úpravy. Pre Country Colour White 2101 použite prosím Natural Oil Woodstain White 900.

Country Colour, ktorý je dôveryhodný už viac ako desaťročia, je dostupný aj vo farbe podľa vášho výberu.

Od 2,5 litra na farebný odtieň, k dispozícii v 186 farebných odtieňoch RAL Classic a 1950 NCS, ako aj s prísadami na ochranu biocídneho filmu.

Mnohé dreveniny obsahujú vo vode rozpustné farebné extraktívne látky, ktoré sa pri vystavení vplyvom počasia môžu prirodzene vylúhovať.

## POZOR

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.

Upozornenie: Použité handričky napustené týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Vysušený povrch je klasifikovaný ako B2 (normálna horľavosť) podľa predpisov DIN 4102.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

## DISPOZÍCIA

Zvyšky produktu a úplne vyprázdnený obal zlikvidujte podľa miestnych úradných smerníc (kód odpadu 08 01 11). Recyklovať možno len úplne vyprázdnené plechovky.

## FAREBNÉ TÓNY

2101 Biela  
2203 Svetlý okr  
2204 Ivory  
2205 Slničnicová žltá  
2308 Nordic Red  
2310 Céder/sekvoje  
2311 Signálna červená  
2404 Zelená  
2501 Labradorská modrá  
2506 Kráľovská modrá  
2507 Holubica modrá  
2606 Stredne hnedá  
2607 Tmavohnedá  
2703 Drevené uhlie  
2704 Súrak sivá  
2708 Pebble Grey  
2716 Antracitovo sivá  
2735 Svetlosivá  
2742 Dopravná sivá

## VEĽKOSTI PLECHOVKY

0,75 l; 2,50 l; 25L

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

Verzia 11/23