

UV-OCHRANA OLEJ EXTRA

Dokonale chránené pred
slnkom –
prvá jasná UV ochrana pre
exteriér!



420 Clear Satin

Popis produktu:

Číra, saténová povrchová úprava dreva na báze prírodného oleja na drevo vo vonkajších priestoroch. Mikroporézny povrch umožňuje drevu dýchať a znižuje opuch a zmršťovanie. Vodoodpudivý, nepraská, nelúpe sa ani sa neodlupuje. Osmo UV ochranný olej Extra ako vrchný náter na už farbené drevo výrazne predlžuje intervaly renovácie. Ako jediná aplikácia produktu blokuje proces šednutia na zvislých povrchoch s UV ochranným faktorom 12 v porovnaní s neošetreným drevom pri dvoch náteroch. Osmo UV Protection-Oil Extra je vybavený účinnými látkami na ochranu náteru pred napadnutím plesňami, riasami a hubami. Aplikujte jednoducho bez brúsenia. Jednoduchá a bezproblémová aplikácia. Povrchová úprava zostáva spracovateľná počas nanášania.

Odporúčané použitie:

Osmo UV-Protection-Oil je ideálny pre všetky vertikálne drevené povrchy vo vonkajších priestoroch: dvere, okná, okenice (rozmerovo stabilné prvky), prístrešky pre autá, drevené obklady, balkóny, ploty, pergoly a záhradné prístrešky (rozmerovo nestabilné prvky). . Vhodné aj pre bambusové tyče (napr. v zástenách).



Ingrediencie:

Na báze prírodných rastlinných olejov (slniečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej a ľanový olej), sikatív (vysúšadlá) a aditív, biocídna aktívna zložka: Propiconazol-le. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu). Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/ e): 400 g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 400 g/l VOC. Podrobné vyhlásenie o prísadách je k dispozícii na požiadanie.

Technické dáta:

Špecifická hmotnosť: 0,9-1,0 g/cm³
Viskozita: >50s DIN EN ISO 2431/3 mm, viscid
Zápach: slabý/mierny, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutia: > 60 °C, podľa. DIN EN ISO 2719
Hodnota pH: nevyžaduje sa

Ukladací priestor:

5 rokov a dlhšie pri skladovaní v uzavretej pôvodnej nádobe. Ak zhustne mrazom, pred použitím skladujte pri izbovej teplote 24 hodín.

Príprava povrchu:

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a bez mrazu (vlhkosť max. 20%). Osmo UV-Protection-Oil Extra je pripravený na použitie. Neriediť. Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to možné, naneste pred inštaláciou prvý náter na všetky strany. Čerstvé drevo, ktoré obsahuje prírodné výťažky z dreva a najmä tvrdé drevo, musí po inštalácii zvetrávať (približne 6 týždňov). Tým

sa drevo stáva nasiakavým a povrchová úprava dreva optimálne príľne. Ak si želáte dodatočnú ochranu proti zamodraniu, hnilobe a hmyzu, ošetríte drevo podľa možnosti zo všetkých strán Osmo WR Base Coat. Odporúča sa farebný základný náter, napr. Osmo One Coat Only, Natural Oil Woodstain alebo Country Colour.

Pri renovácii dôkladne očistíte staré mikroporézne drevené povrchy. Pred nanosením starých mikroporéznych morí Osmo Clean dôkladne odmastíte už zošednuté drevo pomocou Osmo Wood Reviver Power-Gel. Staré farby, laky a laky musia byť úplne nanovo odstránené. Pri brúsení vždy používajte protiprachovú masku. Nebrúste hladké povrchy jemnejšie ako P120.

Hotový povrch ovplyvňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí aj stav dreva. Preto je vždy potrebná skúšobná aplikácia, najmä na neznáme povrchy.

Spôsoby aplikácie:

Osmo plochým štetcom alebo valčekom z mikrovlákna naneste v tenkej vrstve pozdĺž štruktúry dreva a dobre rozotrite. Nechajte zaschnúť cca. 12 hodín pri dobrom vetraní. Potom naneste druhú vrstvu. Pri pretieraní farebne upravených povrchov alebo pri renovačných prácach zvyčajne stačí jedna vrstva nanosená na čistý a suchý povrch.

Čistenie nástrojov:

S Osmo čističom štetcov (bez aromatických látok zlúčeniny).

Doba schnutia:

Približne. 12 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/50 % rel. vlhkosť). Počas sušenia dobre vetrajte. Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

Pokrytie:

Výdatnosť produktu na 1 náter je 18 m²/l. Závisí to výrazne od charakteru dreva. Všetky informácie sa vzťahujú na hladké a hobľované/rezané povrchy. Iné povrchy môžu viesť k odchýlkam v pokrytí.

Poznámka:

Oleje zvyrazňujú prirodzenú farbu dreva (trvalý mokry efekt). Náter pravidelne kontrolujte (min. 1x ročne, najmä miesta vystavené poveternostným vplyvom). V prípade potreby povrch očistite a pretrite 1x tenkou vrstvou Osmo UV-Protection-Oil Extra. Horizontálne prvky namontované na zvislé drevo by mali mať uhol aspoň 15 stupňov. Ostré hrany musia byť zaoblené (polomer > 2 mm).

Ak proces prirodzeného šedivenia už začal, povrch odšedíte prípravkom Osmo Wood Reviver Power-Gel a naneste 2 vrstvy Osmo UV-Protection-Oil Extra.

Na dosiahnutie UV ochranného faktora 12 je potrebné naniesť 2 vrstvy UV-Protection-Oil Extra. Len s 1 náterom na neošetrenom dreve je životnosť náteru výrazne kratší. Vďaka vysokému obsahu oleja má náter pri použití ako vrchný náter na biele podklady ľahký žltkastý efekt. Preto v takýchto prípadoch odporúčame použiť ako vrchný náter Natural Oil Woodstain 900 White. Osmo UV-Protection-Oil Extra obsahuje biocídy, a preto je určený len na použitie vo vonkajších priestoroch.

Pridané aktívne zložky odďaľujú alebo minimalizujú riziko napadnutia riasami a plesňami. Pre účinnú ochranu je potrebné vykonať dva nátery. V súlade s najnovšími technickými výskumami nie je možné zabezpečiť trvalú ochranu proti napadnutiu riasami a hubami.

Pozor:

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Obsahuje propiconazol (ISO). Môže spôsobiť alergickú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítko produktu. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Upozornenie: Použitie handričky napustené týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Vysušený povrch je klasifikovaný ako B2 (normálna horľavosť) podľa noriem DIN 4102.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Dispozícia:

Zvyšky produktu a úplne vyprázdnené nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi oficiálnymi smernicami (kód odpadu EÚ číslo 08 01 11*).

Recyklovať možno iba úplne vyprázdnené nádoby.

Farebný tón:

420 Priehľadný satén

Veľkosť:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

Verzia 11/23