

UKONČENIE VÝROBY GRAINOV (OBILNÍN)

TESNIACI VOSK

Špeciálny prípravok na
uzatváranie zŕn –
chráni pred rozštiepením
vplyvom počasia!



5735
Clear Satin

Popis produktu:

Číry lak na drevo vyvinutý špeciálne na utesnenie koncových vlákien, aby ich chránil pred prasklinami spôsobenými poveternostnými vplyvmi. Osmo End Grain Sealing Wax minimalizuje absorpciu vody a vysychanie koncových zŕn. Chráni aj zvnútra, pretože sa absorbuje do drevených kapilár. Znižuje sa napučovanie a zmršťovanie, ako aj únik drevných extraktív.

Odporúčané použitie:

Osmo End Grain Tesniaci vosk je zvlášť vhodný na konečnú štruktúru terás, obkladov alebo strešných podhládov z tvrdého a mäkkého dreva, ako je Bangkirai, Teak, Mas-saranduba, Garapa, Cumaru ako aj borovica, smrek, duglaska, smrekovec, Céder, termodrevo atď.

Ingrediencie:

Na báze prírodných rastlinných olejov (slniečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej) a voskov, parafínu, sikatívov (sušiacich látok) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu). Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/i): 500 g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 500 g/l



VOC. Podrobné vyhlásenie o zložkách je k dispozícii na vyžiadanie.

Technické dáta:

Špecifická hmotnosť: 0,88-0,95 g/cm³
Viskozita: 25-35s DIN EN ISO 2431/4 mm,
tixotropná Zápach: slabý/mierny, po zaschnutí
bez zápachu

Bod vzplanutia: 45-52 °C, podľa. DIN EN ISO 2719

Hodnota pH: nevyžaduje sa

Ukladací priestor:

5 rokov a dlhšie pri skladovaní v uzavretej pôvodnej nádobe. Ak zhustne mrazom, pred použitím skladujte pri izbovej teplote 24 hodín.

Príprava povrchu:

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a bez mrazu (vlhkosť max. 20%). Osmo End Grain Sealing Wax je pripravený na použitie. Neriediť. Dobré premiešajte.

Spôsoby aplikácie:

Osmo plochým štetcom naneste v dostatočnom množstve na koncové zrná. Na dosiahnutie optimálnej ochrany pre silne nasiakavé koncové zrná odporúčame naniesť pečatný vosk dvakrát mokré do mokrého alebo po zaschnutí vykonať druhý náter.

Čistenie nástrojov:

S Osmo čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia:

Približne. 3-5 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/50 % rel. vlhkosť). Počas sušenia dobre vetrajte.

Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

Pokrytie:

Výdatnosť produktu na 1 náter je 5 m²/1 l. Závisí to výrazne od charakteru dreva. Všetky informácie sa vzťahujú na hladké a hoblované/rezané povrchy. Iné povrchy môžu viesť k odchýlkam v pokrytí.

Poznámka:

Osmo End Grain Sealing Wax je číry a preto je univerzálne použiteľný. Aplikujte len na koncové zrná. Nie na plošné ošetrenie. Prebytočný vosk z ostatných povrchov utrite handričkou. Oleje zvýrazňujú prirodzený tón dreva (trvalý mokrý efekt). Ostatné drevené povrchy po zaschnutí odporúčame natrieť Osmo lakmi na drevo (napr. Bangkirai-Oil, Massaranduba-Oil, Country Color alebo Natural Oil Woodstain).

Pozor:

Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/otvoreného ohňa. ZÁKAZ FAJČIŤ. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Upozornenie: Použitie handričky napustené týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Povrchová úprava je klasifikovaná ako B2 (normálna horľavosť) podľa predpisov DIN 4102. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

POZOR

Dispozícia:

Zvyšky produktu a úplne vyprázdnené nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi oficiálnymi

smernicami (kód odpadu EÚ číslo 08 01 11*). Recyklovať možno iba úplne vyprázdnené nádoby.

Farebný tón:

5735 Priehľadný satén

Veľkosť:

0,375 l; 2,5 l

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

Verzia 11/23